

Ficha Técnica

Tinta Plástica Decorline

Código Geral: AT05

Embalagens: 1, 5, 20 e 70 L

Tinta Plástica mate, alta qualidade, para protecção e decoração de superfícies Interiores e Exteriores.

Tinta Plástica Decorline

TIPO

Tinta aquosa formulada a partir de copolímeros vinílicos, da última geração, e pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Aplicação fácil, Secagem rápida, bom Poder de Cobertura, boa resistência à alcalinidade e esfrega húmida, elevado Rendimento e excelente Retenção de Cor e Brilho.

UTILIZAÇÃO

Indicada para a decoração e protecção de superfícies Interiores e Exteriores.

PREPARAÇÃO

Diluyente: água limpa.

% Diluição: 20 % na 1.ª demão e 10 % nas seguintes.



10 a 20%



Homogeneizar bem

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Trincha, Rolo ou Pistola adequada.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Mate
Cor:	Cores de catálogo, cores afinadas e Branco
Massa específica :	1.46 ± 0.02 Kg/ l (Branco)
Viscosidade:	102± 6 KU, 20 °C
Teor em Sólidos:	59.3 ± 1.0 % (peso); 41.4 ± 1.0 % (volume)
Teor máximo COV's:	7.2 g/l (aplicação) Valor limite da UE (cat. A/c): 75 g/l (2007) ; 40 g/l (2010)
Rendimento:	Superfícies Lisas: 7-9 m2/litro/demão Superfícies Areadas: 3-5 m2/litro/demão
Estabilidade:	6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA

Preparação suporte: As superfícies a pintar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras, secas e firmes.

N.º de Demãos: 2-3 demãos.

- No caso de superfícies NOVAS recomendamos a aplicação prévia de 1 demão dos N/ Isolantes ISOVINIL (base solvente) ou ISOACRIL (aquoso) ou dos N/ Primários FACRYLITE (b-solvente) ou AQUOSO;
- Em repinturas, superfícies caídas, pulverentas ou alcalinas após remoção da tinta não aderente, por escovagem, é recomendada a aplicação dos N/ Isolantes VINÍLICO, ISOACRIL ou Primário AQUOSO.

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (Dir. 67/548/CEE, 2001/59CE e 1999/45/CE, 2001/60/CE)

Riscos de Incêndio

Símbolos: Não Aplicável , n.a.

Riscos para a Saúde:

Símbolos/Frases: n.a./ Em caso de projecção para os olhos, lavá-los com água limpa em abundância.

TRANSPORTE

Precauções: Transportar à pressão normal e temperaturas abaixo dos 60 °C.

N.º ONU/RPE/ ADR/ IATA/ ICAO: n.a.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.