

Ficha Técnica

Cera Triunfante

Código Geral: SW06

Embalagens: 1, 5 e 10 KG

Produto baseado em parafinas, ceras naturais, ceras sintéticas e solventes alifáticos.

Cera Triunfante

TIPO

Produto baseado em ceras naturais, ceras sintéticas, parafinas e solventes alifáticos.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Aplicação fácil, permitindo um aspecto ligeiramente acetinado após lustragem.

UTILIZAÇÃO

Destina-se ao enceramento de soalhos e móveis de madeiras.

PREPARAÇÃO

A Cera Triunfante aplica-se tal qual a sua forma de fornecimento.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Escolher a cor da cera a aplicar e, com a ajuda de um pano macio que não desfie, espalhar bem a cera em movimentos circulares e em camada fina, estendendo-a de seguida na direcção dos veios da madeira. Repetir o n.º de camadas em função do estado e porosidade da madeira e do acabamento pretendido.

Deixar secar bem, cerca de 24 horas e, de seguida, puxar o lustre até obter o grau de brilho acetinado.



24 horas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Pasta cremosa.
Cores:	Branco, Alfazema, Laranja, Catanho e Vermelho.
Brilho:	Ligeiramente acetinada.
Não Volátil :	32.0± 2.0 %
Secagem:	2-3 horas inter-camadas e 24 horas antes de lustrar.
Ponto Inflamação:	33±2 °C
Teor máximo COV's:	535.0 g/l (aplicação) Valor limite da UE (cat. A/f): 700 g/l (2007) ; 700g/l (2010)
Estabilidade:	12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA

Preparação suporte:	As superfícies a encerar devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras e secas.
N.º de Demãos:	2-3 demãos em camada fina.

ROTULAGEM E CLASSIFICAÇÃO (Dir. 67/548/CEE, 2001/59CE e 1999/45/CE, 2001/60/CE)

Riscos de Incêndio

Símbolos/ Frases: n.a./ Inflamável . Conservar afastado de chama ou fonte de ignição.

Riscos para a Saúde:

Símbolos/Frases : Xn e N/ Nocivo por inalação e contacto com a pele. Tóxico para os organismos aquáticos podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar equipamento de protecção adequado. Em caso de projecção para os olhos lavar abundantemente com água e consultar o médico.
Contém White Spirit.

n.a. = Não Aplicável

TRANSPORTE

Precauções:	Transportar à pressão normal e temperaturas abaixo dos 60 °C.
N.º ONU / IATA/ ICAO:	UN 1263
RPE/ ADR:	Classe 3, 31-c).

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.